

FI	SE	EN	Standard	Arvo / Värde / Value
Materiaalikoostumus	Material	Material	-	PE-vahtomuovi / PE-skum / PE Foam
Liima	Lim	Adhesive	-	Synteettinen kumiliima, liuotinvapaa
Tiheys	Densitet	Density	ISO 845	30 kg/m ³
Puristuvuus	kompressionsuppsättning	Compression set	ISO 1846	20 %
Veden imeytyminen: (7 päivän kuluttua)	Vattenabsorption: (efter 7 dagar)	Water absorption: (after 7 days)	-	> 1%
Vanhenemiskestävyys	Åldringmotstånd	Aging resistance	-	Hyvä/Bra/Good
Lämmönkestävyys	Värmemotstånd	Resistance to temperature	-	-40 °C / +80 °C

Annetut tekniset tiedot ovat mitattuja keskiarvoja. Ohjeistamme testaamaan materiaalin soveltuvuutta aiotuun käyttötarkoitukseen. Yritys (2842430-7) säilyttää oikeuden kehittää ja parantaa tuotteita, joka voi vaikuttaa muutoksiin ominaisuuksissa ja tuotetiedoissa. **V09/2022**

All the technical data are average values. We advise to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company (FI28424307) reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance. **V09/2022**

Tuotekuvaus:

Nail-Tarra on PE-vahtomuovinen tiivistysnauha erityisesti tuuletusrimojen sekä ruoteiden kiinnityksessä aluskatteeseen syntyvien reikien tiivistämiseksi. Nail-Tarra tiivistää aluskatteeseen syntyvän naulanreiän ja suojaa kattoparretta naulaa pitkin tulevalta kosteudelta. Toisaalta Nail-Tarra toimii myös ohuena lämpöä eristävänä kerroksena kattoparreen-aluskatteen-tuuletusriman välissä, sekä nostaa hieman tuuletusrimaa, jolloin aluskatetta pitkin valuva vesi ei pääse suoraan kastelemaan tuuletusrimaa.

Tuotetta voidaan käyttää myös muissa tilanteissa naulan- ja ruuvireikien tiivisteinä, kun halutaan parantaa asennusalan lävistävän kiinnityspisteen vesitiiveyttä, tai kun halutaan lisätä kappaleiden väliin huokoinen erotus-/materiaalikerros esim. akustisista syistä. Varastoidaan säältä ja suoralta auringonvalolta suojattuna sisätiloissa 10°C - 30°C lämpötilassa.

Asentaminen:

Nail-Tarra asennetaan suoraan rullasta tuuletusriman alapintaan siten, että tiivistysnauha tulee aluskatetta vasten. Nail-Tarra asennetaan tuuletusrimaan ennen rimaa naulaamista paikalleen. Nail-Tarra voidaan leikata rullasta veitsellä haluttuun pituuteen. Asenna ja kiinnitä tuuletusrima paikalleen naulaamalla aluskatteen päältä kattoparreen kohdalle.

Suosittelun asennuslämpötilan on välillä +5 °C – +35 °C. Alhaisemmassa lämpötilassa nauhan tartunta heikkenee.

Ennen asentamista puhdista pinnat huolella tartuntaa heikentävästä aineksestä. Tuotteen asentaminen märälle alustalle ei ole suositeltavaa.

Pakkaustiedot / Packing / Förpackning:

Tuotekoodi Paksuus x Leveys x Pituus **rl./ltk. rl./lava**

A2138 3 mm x 60 mm x 30 m 10 -

Nail-Tarra

3 mm x 60 mm x 30 m

Liimapintainen PE-tiivistysnauha tuuletusrimojen sekä ruoteiden kiinnityksessä aluskatteeseen syntyvien reikien tiivistämiseen

Takaosan liimapinta helpottaa asentamista / Vesitiivis

Self-adhesive PE sealing band for sealing of nail penetrations through a roofing underlay when fixing battens and counter batten

Self-adhesive backing eases installation / Water tight

Självhäftande PE tätningsband för tätning av spikgenomföringar genom underlagstak vid infästning av läkt och motläkt

Självhäftande baksida underlättar installationen / Vattentät

